

## DESCRIPTIF TYPE :

Il sera mis en œuvre un revêtement vinyle hétérogène décoratifs en lames ou en dalles de différentes dimensions de type **EXPONA COMMERCIAL PUR** de la société **objectflor**. Celui-ci est constitué d'une sous couche de PVC compact et d'une couche d'usure de PVC transparent de groupe d'usure T de 0,55 mm d'épaisseur protégeant un film haute définition exclusif et à base de plastifiants biologiques sans phtalates. Il bénéficie d'un renforcement de surface PUR polyuréthane photo réticulé renforcé par UV assurant la bonne durabilité et une grande facilité d'entretien. Aucun nouveau renforcement ne sera nécessaire\*.

Ce revêtement est classé sous la QB UPEC U3P3E2C2, BfIS1 en résistance au feu et R10 à la glissance sous la DIN 51130. Son embossage très structuré offrira une excellente résistance aux micro-rayures.

Description du produit selon la norme EN 649 et la EN ISO 10582

FICHE TECHNIQUE	EXPONA COMMERCIAL PUR	LAMES/DALLES
EPAISSEUR		2,5 mm
POIDS		4,29 kg/ m <sup>2</sup>
COUCHE D'USURE		0,55 mm
DIMENSION DALLES		*
CLASSEMENT FEU	EN 13501-1	BfIS1
CLASSEMENT N QB U.P.E.C.	728/348-002.1	U3P3E2C2
CLASSIFICATION EUROPEENNE	EN EN 10874	23-33-42
RESISTANCE A L'USURE	EN 649 – EN ISO 10582	Groupe T – Type 1
EMPREINTE RESIDUELLE	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
RESISTANCE A LA GLISSANCE	DIN 51130	R 10
EMISSION de COV	Produit certifié Eurofins	Indoor Air Comfort GOLD Floorscore
RESISTANCE THERMIQUE	convient pour chauffage par le sol hydraulique -maximum 27°C	

## DOMAINES D'UTILISATIONS :

**Enseignement** : Salles de classe, cantine.

**Santé** : Bureaux administratifs, couloirs.

**Bureaux** : Restaurant Inter Entreprise, cafétéria, Salles de réunion, de conférences, d'archives, bureaux...

**Commerces** : Boutiques, circulations, grands magasins, cafétérias, zone administrative, etc...

## MISE EN OEUVRE :

La mise en œuvre doit être effectuée conformément au DTU n° 53.2 P1-1 (NF P 62-203-1).

Le support doit être sain, propre, lisse et sec. L'enduit de lissage doit être P3.

Le revêtement doit être posé avec une colle acrylique spécifique aux LVT préconisée par le fabricant.

## ENTRETIEN :

L'entretien journalier se fera avec un simple balayage humide à l'eau additionnée d'un détergent neutre. Le renforcement de surface PUR (polyuréthane photo réticulé) réduira nettement les frais d'entretien et permettra d'éviter l'application d'une émulsion auto-lustrante. Le protocole d'entretien sera fourni à la demande.

\* : **Formats : Lames** : 10,16x91,44 ; 15,24x60,96 ; 30,48x91,44 ; 20,32x121,92 ; 18,42x121,92 ; 15,24x121,92 ; 15,24x91,44 ; 18,42x121,92 ; 20,32x121,92 ; 18,42x152,40 ; 20,32x152,40 cm **Dalles** : 30,48x91,44 ; 45,72x91,44 ; 60,96x60,96 ; 60,96x121,92 cm

**Ne jamais utiliser d'embouts ou de roulettes en caoutchouc noir.**

\* : Exception faites des salons de coiffure et des garages automobiles.

Les informations contenues dans ces documents sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.