

# EXPONA DOMESTIC

EXPONA DOMESTIC is een heterogene pvc-vloerbedekking, geproduceerd met ftalaatvrije en biologische weekmakers.

Eigenschappen	Norm	Eenheid	EXPONA DOMESTIC																											
Soort vloerbedekking	EN ISO 10582		heterogeen, pvc																											
Verzegeling			PUR																											
Kleuren			40																											
Gewicht	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	3680																											
Classificering	EN ISO 10874		23 32 41 **																											
Totale dikte	EN ISO 24346	mm	2,0																											
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	mm	0,4																											
Leveringsvorm tegels, planken	EN ISO 24342	mm	<table border="0"> <tr><td>192 @</td><td>76,2 x 228,6</td><td>= 3,34 m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>18 @</td><td>304,8 x 609,6</td><td>= 3,34 m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>9 @</td><td>609,6 x 609,6</td><td>= 3,34 m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>8 @</td><td>609,6 x 1219,2</td><td>= 5,95 m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>36 @</td><td>152,4 x 609,6</td><td>= 3,34 m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>24 @</td><td>152,4 x 914,4</td><td>= 3,34 m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>18 @</td><td>152,4 x 1219,2</td><td>= 3,34 m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>15 @</td><td>184,2 x 1219,2</td><td>= 3,37 m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>14 @</td><td>203,2 x 1219,2</td><td>= 3,46 m<sup>2</sup></td></tr> </table>	192 @	76,2 x 228,6	= 3,34 m <sup>2</sup>	18 @	304,8 x 609,6	= 3,34 m <sup>2</sup>	9 @	609,6 x 609,6	= 3,34 m <sup>2</sup>	8 @	609,6 x 1219,2	= 5,95 m <sup>2</sup>	36 @	152,4 x 609,6	= 3,34 m <sup>2</sup>	24 @	152,4 x 914,4	= 3,34 m <sup>2</sup>	18 @	152,4 x 1219,2	= 3,34 m <sup>2</sup>	15 @	184,2 x 1219,2	= 3,37 m <sup>2</sup>	14 @	203,2 x 1219,2	= 3,46 m <sup>2</sup>
192 @	76,2 x 228,6	= 3,34 m <sup>2</sup>																												
18 @	304,8 x 609,6	= 3,34 m <sup>2</sup>																												
9 @	609,6 x 609,6	= 3,34 m <sup>2</sup>																												
8 @	609,6 x 1219,2	= 5,95 m <sup>2</sup>																												
36 @	152,4 x 609,6	= 3,34 m <sup>2</sup>																												
24 @	152,4 x 914,4	= 3,34 m <sup>2</sup>																												
18 @	152,4 x 1219,2	= 3,34 m <sup>2</sup>																												
15 @	184,2 x 1219,2	= 3,37 m <sup>2</sup>																												
14 @	203,2 x 1219,2	= 3,46 m <sup>2</sup>																												
Maatvastheid	EN ISO 23999	%	≤ 0,1 max.																											
Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,05 ***																											
Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	klasse	≥ 6																											
Brandweerstand	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> - s1																											
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann B		Class DS R10																											
Contactgeluidisolatiewaarde	EN ISO 10140-3	dB	2																											
Warmtedoorgangscoefficiënt	EN 12524	W m/K.	0,25																											
Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	≤ 2, antistatic																											
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN ISO 26987		*																											
Bindmiddelgehalte	EN ISO 10582		type I																											
Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918		ja, type W, EN 12529																											
Vloerverwarming	EN 1264-2		geschikt, max. 27 °C																											
VOC emissies	Indoor Air Comfort GOLD Floorscore Finnish M1 Classification AgBB VOC Test		Eurofins gecertificeerd product gecertificeerd pass zeer emissiearm																											
Milieuproductverklaring	EN 15804 fDES EPD		DGNB Navigator / <a href="http://www.dgnb-navigator.de">www.dgnb-navigator.de</a> SFEC / <a href="http://www.solspvcpro.com">www.solspvcpro.com</a>																											
	EN 14041																													
Bekleding van wanden en plafonds	EN 15102		Brandgedrag D-s3, d0 op niet brandbare ondergronden A1 en A2 met MS polymeerlijmen																											



\* Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

\*\* Zwaar rijwiel transport uitgesloten

\*\*\* Gemiddelde controlewaarde van de lopende productie

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden.