






POLYFLOR PALETTONE PUR

De PVC-vloerbedekking met richtingsvrij patroon in banen en in tegels (12 Kleuren) met extra sterke polyurethaancoating biedt een ruime keuze aan moderne kleuren, voor het gebruik in een modern ondernemersklimaat.

Eigenschappen	Norm	Eenheid	POLYFLOR PALETTONE PUR
Soort vloerbedekking	EN ISO 10581		homogeen, PVC
Verzegeling			PUR
Decor			richtingsvrij, chipdessin
Kleuren			50
Gewicht	EN ISO 23997	g/m ²	2800
Classificering	EN ISO 10874		
Totale dikte	EN ISO 24346	mm	 2,0
Leveringsvorm rollen	EN ISO 24341	m / m ²	 2 m x 20 m / 40 m ²
Leveringsvorm tegels	EN ISO 24342	mm	 608 x 608 mm (12 Kleuren)
Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,02 **
Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	klasse	≥ 6
Brandweerstand	EN 13501-1		B _{fl} - s1
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann B		Class DS R10
Contactgeluidisolatiewaarde	EN ISO 10140-3	dB	5
Warmtegeleidingscoëfficiënt	EN 12524	W m/K.	0,25
Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	≤ 2, antistatic
Bacteriologisch en Schimmelwerend	ISO 846 Part C		good
Clean Rooms	ISO 14644-1		Class 4
Decontaminatie	ISO 8690		excellent
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN ISO 26987		*
Slijtweerstand	EN ISO 10581		bindmiddelgehalte type I
Bestand tegen stoelewielen	ISO 4918		geschikt, type W, EN 12529
Vloerverwarming	EN 1264-2		geschikt, max. 27 °C
VOC emissies	Indoor Air Comfort GOLD Floorscore Finnish M1 Classification TVOC after 28 days		Eurofins gecertificeerd product gecertificeerd pass ≤ 10 µg/m ³
CE	EN 14041		



Alle POLYFLOR vinylvloeren vormen een doorlopende, ondoorlaatbare en hygiënische vloerbedekkingsoplossing die bij naleving van de aanbevolen reinigingsprocessen en bij gebruik van de toegestane reinigingsproducten betrouwbaar kan worden schoongemaakt. Een effectief reinigingssysteem biedt de beste bescherming tegen infecties.

* Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

** Gemiddelde controlewaarde van de lopende productie

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden.

Palettone SD ook verkrijgbaar in antistatische kwaliteit (6 Kleuren)